

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CARACTERISTICAS	PREPARACION DE LA SUPERFICIE
<p>ALQUIFLEX PRIMARIO alquidalico, es un producto que brinda una excelente protección anticorrosiva, además de que mejora la adherencia de la superficie y aumenta la vida útil del acabado. Libre de plomo, ofrece una acabado mate.</p> <p>USOS: Se recomienda en interiores y exteriores, sobre superficies metálicas ferrosas, muros y plafones de concreto, madera, yeso, cemento.</p> <p>ALQUIFLEX PRIMARIO: Es un producto de fácil aplicación y excelente nivelación, que proporciona una excelente resistencia a la corrosión, además de poder cubriente y alto rendimiento.</p>	<p>Acabado: Mate</p> <p>Tipo: Alquidalico</p> <p>Colores: Blanco, Gris y Rojo Oxido</p> <p>Densidad: 1.25-1.30 kg/l</p> <p>Tiempo de secado: 1- 2 horas a una temperatura de 25° C y un 50 % de humedad relativa</p> <p>El tiempo de secado se puede incrementar dependiendo de las condiciones del ambiente y de la superficie a pintar.</p> <p>meta</p> <p>Tiempo de Curado: 7 días.</p> <p>Viscosidad en Krebs: 80-90 UK.</p> <p>Sólidos en peso: 67-69 %</p> <p>Sólidos en volumen: 47-50 %.</p> <p>Presentación de envase: Galón 4L Cubeta 19 L Tambor 200 L</p> <p>Rendimiento teórico: 9-10 m²/l Aplicado sobre superficies lisas, a una mano y dejando el espesor de película recomendado.</p> <p>El rendimiento real del primario podrá variar debido al tipo de superficie a pintar, rugosidad y porosidad de la superficie, método de aplicación, espesor de película, etc. De acuerdo a lo anterior, el valor, el valor se puede modificar en un 25 % o más.</p> <p>Estabilidad en almacenamiento: 1 año en envase perfectamente cerrado Siempre y cuando se sigan las recomendaciones de almacenamiento.</p>	<p>Toda superficie antes de recubrirla debe cumplir con las siguientes condiciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Elimine de la superficie cualquier material que impida que la pintura se adhiera, como polvo, mugre, grasa, pintura suelta, oxido, tierra, para eso remueva con cepillo de alambre toda la pintura suelta o dañada. -La superficie debe estar seca, no debe existir humedad. -La superficie no debe ser brillante ni pulida. <p>Para superficies de concreto:</p> <ul style="list-style-type: none"> -En superficies nuevas de concreto será necesario que se le de un tiempo de secado o fraguado de 28 días antes de pintar. -Además se recomienda que estas superficies se laven con una solución de 10% de acido muriático en agua para evitar desprendimientos, la solución efervescera en la superficie. -Lave la superficie con abundante agua hasta eliminar el exceso de acido. -Si es necesario vuelva a repetir el procedimiento hasta que no aparezca efervescencia y deje secar perfectamente la superficie. -Lijar la superficie con lija de grado 180-240, en caso de presentar bordes, retirar todo el material que se haya desprendido. <p>Para superficies previamente pintadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Remover la pintura descascarada, así como cualquier material que impida que la pintura se adhiera, utilizando un cepillo de alambre, espátula. -Nuevamente se recomienda en este caso sino se retira toda la pintura vieja del superficie, lije con lija grado 180-240 todos los bordes para tener una superficie homogénea. -Se recomienda aplicar en una pequeña area de la superficie pintada para determinar si son compatibles, se considera incompatibilidad si observamos que no hay adherencia o si presenta corrugado, de presentarse debemos nuevamente remover o quitar toda la pintura en mal estado. <p>Para metales ferrosos nuevos:</p> <p>Se recomienda primero lijar con lia 180-240 para crear una superficie de anclaje y eliminar los residuos de soldadura.</p> <p>Para Madera Nueva: Si la madera exuda resina, se debe raspar la superficie y limpiar con alcohol o solvente.</p>

RECOMENDACIONES	APLICACIÓN	PRECAUCIONES
<p>Se recomienda aplicar el primario a la viscosidad que se presenta en el envase. En caso de ser necesario, diluir según sea el caso del método de aplicación.</p> <p>ALQUIFLEX PRIMARIO no se debe aplicar sobre superficies sin preparación. No es un producto para uso industrial y no se recomienda para condiciones severas de resistencia mecánica.</p>	<p>Condiciones de aplicación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatura: No debe aplicarse cuando la temperatura del ambiente sea menor a 10 °C y mayor a 30 grados. • La superficie no debe estar caliente • La humedad relativa menor a 80 %. • No aplique en exteriores si el pronóstico climático es de lluvia en las próximas 72 hrs. <p>Aplique la primera capa y deje secar dos horas antes de aplicar la segunda. En caso de no poder aplicar la segunda capa a las dos horas, deje secar 24 horas la primera capa para evitar que se enchine la película.</p> <p>Preparación del material:</p> <p>Antes de usarse el producto, debe incorporarse en el envase con movimientos circulares desde el fondo hacia arriba hasta que quede homogénea.</p> <p>Reductor: Thinner tipo Americano</p> <p>.</p> <p>Métodos de aplicación:</p> <p>Brocha y Rodillo: Diluir de 10-15 %</p> <p>Aspersión: Diluir hasta un 25%.</p> <p>Cuidados del equipo de aplicación:</p> <p>Las herramientas de trabajo siempre deberán lavarse inmediatamente después de acuerdo a las instrucciones del fabricante del equipo. Para el caso de brochas y rodillos lave perfectamente el material con ThinnerEstandar.</p>	<p>1.- No mezclar con ningún otro tipo de material, ni productos diferentes señalados en esta carta técnica.</p> <p>2.- No aplicar sobre superficies húmedas y/o cuando la humedad relativa sea mayor de 80%, y que la temperatura ambiente sea menor 10 °C.</p> <p style="text-align: center;">“ADVERTENCIA”</p> <p>-¡Precaución! Producto inflamable, manténgalo apartado de altas temperaturas, chispas y flamas.</p> <p>-Contiene disolventes y sustancias toxicas, cuya exposición por cualquier vía o inhalación prolongada o reiterada, origina graves daños a la salud.</p> <p>-Prohibido utilizar este producto en la elaboración, acabado o impresión de juguetes susceptibles de llevarse a la boca, de artículos de uso domestico, o productos escolares utilizados por niños.</p> <p>-Prohibida su venta a menores de edad.</p> <p>-No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el vómito y solicite atención médica de inmediato.</p> <p>-No se deje al alcance de menores de edad.</p> <p>-Evite el contacto con la piel y con los ojos.</p> <p>-Utilice este producto con ventilación adecuada.</p> <p>-Cierre bien el envase después de cada uso.</p> <p style="text-align: center;">ACOTACION</p> <p>El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a los expresados en esta carta técnica queda a riesgo del comprador, aplicador y usuario.</p> <p>PINTURAS DIFER S.A. DE C.V. recomienda hacer pruebas previas para asegurar los resultados y determinar el rendimiento real del caso en particular</p> <p>Para mayor información comuníquese a los teléfonos (279)834-2000/834-2171.</p>