



DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CARACTERISTICAS	PREPARACION DE LA SUPERFICIE
<p>ADHEFLEX es un adhesivo de usos múltiples.</p> <p>Es un compuesto liquido blanco de (Apariencia lechosa), formulado a base de resinas estireno-acrílicas en dispersión, con características de adhesividad, resistencia a la humedad, tensión, abrasión e impacto.</p> <p>USOS:</p> <p>ADHEFLEX se usa principalmente para:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Adherir mortero nuevo a concreto viejo. -Unir mortero o yeso a muros, columnas, Trabes, losas, etc. -Resanes en pisos, muros, grietas, mampostería, aplanados, etc. -Nivelar firmes que se recubrirán con parquet, Loseta vinílica o asfáltica, alfombra, etc. <p>PARA SELLAR:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Superficies porosas, como: repellido, Aplanados rústicos, etc. -Elementos porosos como: block, tabique, Losetas de barro, etc. <p>ADHEFLEX se usa para reforzar:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pinturas de cal, cemento, vinílicas o acrílicas. -Lechadas: agua + cemento. -Morteros: arena + cemento +agua 	<p>VENTAJAS</p> <p>Por su poder adhesivo, ADHEFLEX soluciona los problemas en la unión o liga de morteros, lechadas, yesos, tirolés, pinturas, etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Como adherente o sellador disminuye la permeabilidad. -Aplicado como sellador, una vez seco es incoloro con alta resistencia a la humedad. -Fácil de aplicar. -No es tóxico. -No es inflamable. -Una característica muy importante es por estar formulado con resinas estireno – acrílicas no lo ataca la alcalinidad propia de los morteros. <p>DENSIDAD: .998 (gr/cm3). VISCOSIDAD: 75 K.U. P.H. 7.5 Material no volátil en peso: 29%</p> <p>RECOMENDACIONES</p> <ul style="list-style-type: none"> -Este producto puede causar problemas a la salud, por lo que se requiere equipo de seguridad como: Guantes de hule de uso industrial, lentes de seguridad, mascarilla para polvos, zapatos de seguridad. <p>Al usarlo como adherente y/o liga en yesos, tirolés y aplanados, éstos deberán ser colocados antes que Adheflex seque al tacto.</p> <p>-ADHEFLEX no debe aplicarse cuando la temperatura ambiente sea menor de 5°C.</p> <p>ALMACENAJE:</p> <p>En envase cerrado, bajo techo, en lugar seco y fresco, ADHEFLEX conserva sus propiedades por 12 meses.</p>	<p>En todos los casos donde se va aplicar ADHEFLEX, la superficie debe estar seca, libre de suciedad, polvo, grasa.</p> <p>Para usar el ADHEFLEX con Adherente se recomienda diluir con agua máximo 1:2 partes en volumen y aplicar en la superficie.</p> <p>Mezcla para liga: Sustituya agua de mezcla por ADHEFLEX de 8 a 10 lts / saco 50 Kg de cemento.</p> <p>Nota: No use este producto en ligas que estén sujetas a trabajos estructurales.</p> <p>Presentación de envase</p> <p>Galón 4 L Cubeta 19 L Tambor 200 L</p> <p style="text-align: center;">“ADVERTENCIA”</p> <ul style="list-style-type: none"> -PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD. -NO SE INGIERA, EN CASO DE INGERIRLO NO SE PROVOQUE EL VÓMITO Y SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. -NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS MENORES DE EDAD. -EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS. -UTILICE ESTE PRODUCTO CON VENTILACION ADECUADA. -CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUES DE CADA USO. <p style="text-align: center;">ACOTACION</p> <p>El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a los expresados en esta carta técnica queda a riesgo del comprador, aplicador y usuario.</p> <p>PINTURAS DIFER S.A. DE C.V. recomienda hacer pruebas previas para asegurar los resultados y determinar el rendimiento real del caso en particular</p> <p>Para mayor información comuníquese a los teléfonos (279)834-2000/834-2171.</p>